

СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ

1. ТИП ИЗДЕЛИЯ	ЦЕПЬ ГРУЗОВАЯ КРУГЛОЗВЕННАЯ HITCH T8 КЛ. [G80]
2. РАЗМЕР	
3. КЛАСС ПРОЧНОСТИ	T8
4. ГОД И МЕСЯЦ ВЫПУСКА	
5. ИЗДЕЛИЕ ИСПЫТАНО СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ	
6. КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ	4

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта EN 818-4-2011 и признано годным к эксплуатации при соблюдении потребителем правил и норм безопасности, а также условий хранения и эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи конечному потребителю, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.

ООО ПСК «Вира» e-mail: info@vitime.ru
Компания-продавец _____

« ____ » ____ 20 ____ г. _____
(дата продажи) (Подпись продавца)

Штамп компании-продавца



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ЦЕПЬ ГРУЗОВАЯ КРУГЛОЗВЕННАЯ
HITCH T8 КЛ. [G80]

GRADE 80 LIFTING CHAIN HITCH

ООО ПСК «Вира»
Тел: (347) 2-740-745
Факс: 292-91-70
<http://www.vitime.ru>
e-mail: info@vitime.ru

HITCHLIFTING.COM, T: +1 512 823 02 02

MFD: HITCHLIFTING INC., 211 E. 7TH STREET, SUITE 620,
AUSTIN, TX, 78701-3218

HITCH IS A REGISTERED TRADEMARK OF HITCHLIFTING INC.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ


Цепи грузовые круглозвенные 8-го класса прочности НІТСН используют для подъема, перемещения и удержания грузов, в качестве несущего элемента строп различных модификаций, для крепления крупнотоннажных грузов в паре со стяжными устройствами с храповым механизмом, а также для других грузоподъемных и грузозахватных приспособлений и операций.

Коэффициент запаса прочности – не менее 4.

Цепи марки НІТСН класса Т8 благодаря применению высоколегированных сталей характеризуются повышенной прочностью и надежностью при небольших размерах и массе, а также большим сроком эксплуатации, сравнительно с другими видами цепей. Сборка строп из комплектующих класса Т8 проводится без применения сварки.

Цепные стропы изготовленные из комплектующих НІТСН обладают рядом преимуществ перед другими видами строп: прочность, гибкость, отсутствие пружинных деформаций, устойчивость к коррозии, истиранию, агрессивным средам; удобство хранения и транспортирования; очень долгий срок службы, ремонтпригодность.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



РАЗМЕР ЦЕПИ	А, мм	В, мм	Д, мм	Р, мм	РАЗРЫВАЮЩЕЕ УСИЛИЕ, кН, НЕ МЕНЕЕ	МАССА, кг/м
6X18	7,8	22,2	6	18	45,2	0,8
7X21	9,1	25,9	7	21	61,6	1,1
8X24	10,4	29,6	8	24	80,4	1,4
10X30	13,0	37,0	10	30	126,0	2,2
13X39	16,9	48,1	13	39	212,0	3,8
16X48	20,8	59,2	16	48	322,0	5,7
20X60	26,0	74,0	20	60	503,0	9,0
22X66	28,6	81,4	22	66	608,0	10,9
26X78	33,8	96,2	26	78	849,0	15,2
32X100	42,7	121,0	32	100	1279,0	21,7

3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА БРАКОВКИ

Перед эксплуатацией необходимо тщательно осмотреть внешнее состояние изделий. В случае выявления дефектов или неисправностей, изделие к работе не допускается.

Запрещается использовать устройства и комплектующие не по назначению или превышать допустимую рабочую нагрузку.

- Браковка цепей производится:
- при наличии трещин;
 - при износе поверхности элементов или местных вмятинах, приводящих к уменьшению площади поперечного сечения на 10%;
 - при наличии остаточных деформаций, приводящих к изменению первоначального размера элемента более, чем на 5%.

Запрещается:

- **находиться под поднятым грузом или допускать нахождение под ним людей;**
- **находиться между поднимаемым/опускаемым грузом и стеной или конструкцией;**
- **оставлять поднятый груз без присмотра.**

4. ХРАНЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Грузовые цепи рекомендуется хранить в сухом месте, чтобы не допустить коррозию металла.

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЦЕПИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
от -40 до +200°С	от +200 до +300°С	от +300 до +400°С
100%	90%	75%
ООО ПК «Вира» Тел: (347) 2-740-745, факс: 292-91-770 http://www.vitime.ru e-mail: info@vitime.ru		